

Tectyl 4D750 Brown OEM

Opis

Tectyl 4D750 Brown OEM to płynny środek antykorozyjny, na bazie żywicy/oleju, o ciemnobrązowej barwie.

Tectyl 4D750 Brown OEM jest prawie całkowicie pozbawiony rozpuszczalników organicznych.

Tectyl 4D750 Brown OEM to preparat do zastosowań przemysłowych, zapewniający dobrą penetrację fałd, kołnierzy i szczelin, dzięki czemu stanowi odpowiedni środek antykorozyjny do wnętrz drzwi samochodowych oraz innych pustych w środku elementów samochodowych i pojazdów.

Tectyl 4D750 Brown OEM po utwardzeniu tworzy ciemnobrązową, półprzezroczystą, półmiękką powłokę.

Charakterystyczne właściwości

Temperatura zapłonu; PMCC	> 180	°C
Gęstość w temp. 20°C	0.91	kg/l
Zalecana grubość suchej powłoki	40	mikronów
Teoretyczne pokrycie przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej	23.6	m ² /l

Nielotny	96	ciężar %
----------	----	----------

Lepkość; Brookfield w temp. 20°C

(w momencie produkcji)

przy 2 obr/min:	7 000	mPa.s (cP)
przy 20 obr/min:	1 600	mPa.s (cP)

Czas utwardzania w temp. 25°C

Ze względu na to, że Tectyl 4D750 Brown OEM to produkt chemoutwardzalny, czas utwardzania jest uzależniony od warunków nanoszenia oraz otoczenia

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) (NEN EN ISO-11890-2)	11	g/l
--	----	-----

Penetracja (Test wewnętrzny VDTP Nr-01):	40	mm
--	----	----

Przyspieszone próby korozyjne:

przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej

Mgła solna; 5% NaCl w temp. 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) (Płyty stalowe DIN 1623)	> 15	dni.
---	------	------

Wilgotność; 100% WW; przy temp. 40°C; DIN 50 017-KK (Płyty stalowe DIN 1623)	> 50	dni
---	------	-----

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w

Zastępuje:

Inicjały autora:

Strony

Kod:

życie:

Sty 2012

RAMvT

1/2

Tectyl 4D750 Brown OEM.doc

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są według naszej wiedzy prawidłowe. Zalecenia lub sugestie zawarte w niniejszym biuletynie są podawane bez gwarancji lub zapewnienia co do wyników. Przed zastosowaniem zalecamy dokonanie oceny tych zaleceń i sugestii we własnym laboratorium. Nasza odpowiedzialność z tytułu roszczeń na skutek unieważnienia gwarancji, zaniedbania lub z innych tytułów jest ograniczona do ceny zakupu materiału. Z treści zawartych w niniejszej publikacji nie należy wnioskować swobody korzystania z jakiegokolwiek patentu będącego własnością firmy Ashland lub innych.

Tectyl 4D750 Brown OEM

Przygotowanie powierzchni:

Maksymalną wydajność preparatu **Tectyl 4D750 Brown OEM** można uzyskać tylko pod warunkiem, że powierzchnie metalowe, które mają zostać zabezpieczone będą czyste, suche i oczyszczone z rdzy, oleju i walcowiny. Valvoline zaleca, aby temperatura metalowego podłoża podczas nakładania preparatu wynosiła od 10 do 35 °C.

Zastosowanie:

Tectyl 4D750 Brown OEM to środek gotowy do użycia. Przed użyciem należy upewnić się, że konsystencja preparatu jest jednorodna. **NIE ROZCIENIĆ** preparatu **TECTYL 4D750 Brown OEM**. Rozcieńczenie będzie miało negatywny wpływ na strukturę powłoki, czas schnięcia oraz wydajność preparatu. Valvoline zaleca, aby temperatura otoczenia oraz produktu w czasie nakładania preparatu wynosiła od 10 do 35 °C. Preparat **TECTYL 4D750 Brown OEM** można nanosić metodą natrysku bezpowietrznego lub pneumatycznego.

Ze względu na to, że preparat **Tectyl 4D750 Brown OEM** jest produktem chemoutwardzalnym, należy w miarę możliwości unikać długiego wystawiania produktu w pojemniku na kontakt z powietrzem (tlenem). Podczas używania produktu można to osiągnąć poprzez zawiązanie plastikowej wyściółki wewnętrznej wokół rurki ssawnej za pomocą plastikowej opaski. Jeżeli produkt nie jest używany, pojemnik powinien być szczelnie zamknięty!

Ze względu na swój skład preparat **Tectyl 4D750 Brown OEM** może w trakcie przechowywania ulegać poprodukcyjnym zmianom lepkości.

We właściwych warunkach preparat **Tectyl 4D750 Brown OEM** można przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy.

Usuwanie:

Preparat **Tectyl 4D750 Brown OEM** można usunąć za pomocą benzyny lakowej lub jakiegokolwiek podobnego rozpuszczalnika naftowego.

Przechowywanie:

Tectyl 4D750 Brown OEM należy przechowywać w temperaturach pomiędzy 10-35 °C.

Przeostroga:

Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do utwardzenia oraz w celu zapobieżenia powstawaniu palnej cieczy. (CZĘŚCIOWO) UTWARDZONA POWŁOKA NIE POWINNA BYĆ NARAŻANA NA KONTAKT ZE ŹRÓDŁAMI ZAPŁONU TAKIMI JAK POCHODNIE, PŁOMIENIE, ISKRY, NADMIERNIE WYSOKA TEMPERATURA LUB PALNIKI. Dodatkowe informacje na temat manipulowania preparatem oraz pierwszej pomocy można uzyskać w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Uwaga:

Nie zaleca się nakładanie żadnego preparatu pod lub na tę powłokę. Zastosowanie dodatkowych powłok może doprowadzić do niezgodności chemicznej i mieć negatywny wpływ na wydajność powłoki, jak określono w części Typowe właściwości. Jeżeli wymagana jest powłoka gruntowa inna niż produkt zalecany przez Valvoline, należy uzyskać pisemne upoważnienie z firmy Valvoline.

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w
życie:
Sty 2012

Zastępuje:

Inicjały autora:

Strony

Kod:

RAMvT

2/2

Tectyl 4D750 Brown OEM.doc