

TECTYL 190 BLACK

Opis

TECTYL 190 BLACK to rozcieńczony rozpuszczalnikiem środek zapobiegający korozji na bazie kauczuku/żywicy o czarnym kolorze.

TECTYL 190 BLACK to szybkoschnący preparat o właściwościach dźwiękochłonnych, który można pokryć farbą.

TECTYL 190 BLACK jest zalecany do ochrony przed korozją oraz uszkodzeniami ściernymi metali żelaznych oraz podwozi samochodów osobowych, ciężarowych, przyczep, itp.

TECTYL 190 BLACK po utwardzeniu tworzy szarą, solidną, odporną i twardą powłokę.

Charakterystyczne właściwości

Temperatura zapłonu; PMCC	< 0	°C
Ciężar właściwy w temperaturze 60°F	1.08	kg/l
Zalecana grubość suchej powłoki	250	mikronów
Teoretyczne pokrycie przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej	1.4	m ² /l
Nielotny	53	ciężar %

Lepkość; Brookfield (RVT) w temp. 20°C

(w momencie produkcji)

przy 100 obr/min: 1300 mPa.s (cP)

Czas schnięcia, aby dotyk nie zostawiał śladu w temp. 25°C

± ½ godzin

Czas utwardzania w temp. 25°C

1 - 2 godzin

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) (ASTM D-3960)

510 g/l

Próba grawelometrem (Tłuczeń) SAE-J-400:

przy średniej Zalecana grubość suchej powłoki

4A-4B

Wartość znamionowa
(SAE-J-400)

Przyspieszone próby korozyjne:

przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej

Mgła solna; 5% NaCl w temp. 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117)
(Płyty stalowe DIN 1623)

240 godzin

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w
życie:

Sierpień 22, 07

Zastępuje:

09-12-1999

Inicjały autora:

JAVM

Strony

1/2

Kod:

Tectyl 190 Black.doc

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są według naszej wiedzy prawidłowe. Zalecenia lub sugestie zawarte w niniejszym biuletynie są podawane bez gwarancji lub zapewnienia co do wyników. Przed zastosowaniem zalecamy dokonanie oceny tych zaleceń i sugestii we własnym laboratorium. Nasza odpowiedzialność z tytułu roszczeń na skutek unieważnienia gwarancji, zaniedbania lub z innych tytułów jest ograniczona do ceny zakupu materiału. Z treści zawartych w niniejszej publikacji nie należy wnioskować swobody korzystania z jakiegokolwiek patentu będącego własnością firmy Ashland lub innych.

TECTYL 190 BLACK

Przygotowanie powierzchni:

Maksymalną wydajność preparatu **TECTYL 190 BLACK** można uzyskać tylko pod warunkiem, że powierzchnie metalowe, które mają zostać zabezpieczone będą czyste, suche i oczyszczone z rdzy, oleju i walcowiny. Valvoline zaleca, aby temperatura metalowego podłoża podczas nakładania preparatu wynosiła od 10 do 30 °C.

Zastosowanie:

TECTYL 190 BLACK to środek gotowy do użycia. Przed użyciem należy upewnić się, że konsystencja preparatu jest jednorodna. Zazwyczaj nie jest konieczne ciągłe mieszanie. Jeżeli produkt zgęstnieje na skutek przechowywania w niskiej temperaturze lub utraty rozpuszczalnika podczas używania, skontaktuj się z firmą Valvoline. **NIE ROZCIEŃCZAĆ** preparatu **TECTYL 190 BLACK**. Nieprawidłowe rozcieńczenie będzie miało negatywny wpływ na budowę powłoki, czas schnięcia oraz wydajność preparatu. Valvoline zaleca, aby temperatura otoczenia oraz produktu w czasie nakładania preparatu wynosiła od 10 do 30 °C. **TECTYL 190 BLACK** można nakładać za pomocą pneumatycznych pistoletów podciśnieniowych lub pistoletów natryskowych ze zbiornikami ciśnieniowymi.

Jeżeli powierzchnia pokryta preparatem ma być pomalowana, powłoka musi być całkowicie sucha. W przypadku farb dwuskładnikowych należy najpierw rozpylić cienką warstwę powłoki gruntowej, a następnie po upływie wystarczającego czasu schnięcia, farbę dwuskładnikową.

Usuwanie:

Utwardzony preparat **TECTYL 190 BLACK** trudno usunąć. Produkt można usunąć tylko za pomocą wysoko aromatycznej benzyny lakowej lub innego podobnego rozpuszczalnika naftowego.

Przechowywanie:

Preparat **TECTYL 190-BLACK** należy przechowywać w temperaturach pomiędzy 10-30 °C. Przed użyciem należy delikatnie wymieszać. Ze względu na swój skład preparat **TECTYL 190-BLACK** może w trakcie przechowywania ulegać poprodukcyjnym zmianom lepkości.

We właściwych warunkach preparat **TECTYL 190 BLACK** można przechowywać co najmniej przez 2 lata.

Przestroga:

Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do utwardzenia oraz w celu zapobieżenia powstawaniu palnej cieczy. **CZĘŚCIOWO UTWARDZONA POWŁOKA NIE POWINNA BYĆ NARAŻANA NA KONTAKT ZE ŹRÓDŁAMI ZAPŁONU TAKIMI JAK POCHODNIE, PŁOMIENIE, ISKRY, NADMIERNIE WYSOKA TEMPERATURA LUB PALNIKI.** Dodatkowe informacje na temat manipulowania preparatem oraz pierwszej pomocy można uzyskać w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w
życie:

Sierpień 22, 07

Zastępuje:

09-12-1999

Inicjały autora:

JAVM

Strony

2/2

Kod:

Tectyl 190 Black.doc